

Linoleum: Reinigung und Pflegeset

Gebrauchsanleitung

Handwerker Börse GmbH
Wiemecker Feld 12
59909 Bestwig-Velmede
Tel.: 02904-9724-20
Fax: 02904-9724-11
E-mail: vertrieb@h-boerse.de
<http://www.h-boerse.de>

Reinigung

1. Oberfläche entstauben
2. Abhängig vom Verschmutzungsgrad den reiniger konzentriert oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt auf die Fläche aufbringen
3. Hartnäckigen Schmutz mit Spezialpad entfernen
4. Je nach Verschmutzungsgrad bis zu 10 min einwirken lassen
5. Gelösten Schmutz und Filmreste aufnehmen und nass nachwischen

Pflege

1. Linoleum Pflegemittel nicht mit fasernden Lappen oder Haushaltstüchern auftragen!
2. Nach dem Auftragen gut trockenreiben
3. Bei Mattstellen gegebenenfalls wiederholen

Materialbedarf ca. 5 bis 10 g pro m²

Die Pflegefläche muss absolut trocken gerieben werden, da zurückbleibende Feuchtstellen zu ungewünschtem Glanz führen können.

Behandelte Fläche ist nach ca. 10 min wieder voll belastbar.

ACHTUNG:

Verwendete Tücher nach Benutzen mit Pflegemittel gut trocknen lassen und nicht in nassem Zustand entsorgen, da bei ungünstigen Bedingungen durch die Oxydation von Leinölinhalten Selbstentzündung entstehen kann. Flammpunkt liegt bei 75°C.

Das Produkt enthält keine gesundheitsgefährdenden Stoffe.

Linoleum: Reinigung und Pflegeset

Reinigung/Zusammensetzung

Beschreibung

HARell Linoleumreiniger ist ein mildalkalisches Reinigungs- und Filmlösemittel auf wässriger Basis. Es enthält Tenside und Seife. Weitere Inhaltsstoffe sind wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Phosphate und Enzymsysteme.

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe und ist somit **biologisch abbaubar**. Es ist beim Umweltbundesamt unter der Nummer 5674-0001 angemeldet.

Eigenschaften und Anwendung

HARell entfernt Schmutz auf allen Arbeitsflächen und Böden mit Ausnahme unversiegelter Holzböden und ist insbesondere in der Lage, hartnäckige eiweiß-, stärke- und fetthaltige Verunreinigungen durch eine besondere Wirkstoffkombination aufzulösen. Auch werden bei höherer Einsatzkonzentration verschlissene Wachs- und Polymerfilme abgelöst und das Grundmaterial steht einer neuen Pflegebehandlung wieder zur Verfügung. Es ist somit kraftvoll gegen Schmutz, aber dennoch hervorragend für empfindliche Beläge wie Linoleum.

HARell ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar und weist keine Geruchsbelästigung durch Chemikalien wie Ammoniak auf. Eine geringe Schaumbildung und hohe Materialverträglichkeit sowie kaum Glätteerscheinungen während der Grundreinigung gehören zu den weiteren Vorzügen.

Zur Anwendung von HARell wird je nach Art und Stärke der zu entfernenden Verschmutzung bzw. Pflegefilme eine Lösung konzentriert oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt auf die zu reinigende Fläche aufgebracht. Nach einer Einwirkzeit, je nach Verschmutzung, von bis zu 10 min kann mit Lappen, Schrubber oder Maschine nachgearbeitet und dann der gelöste Schmutz und Filmreste aufgenommen werden. Danach nass nachwischen und gut trockenreiben. Es empfiehlt sich immer nur Teilstücke zu bearbeiten.

Besondere Hinweise

Während der Reinigungsmaßnahme für ausreichende Belüftung sorgen. Geschlossen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bereits an- oder abgelöste Filmreste nicht wieder antrocknen lassen. Es empfiehlt sich vor der großflächigen Anwendung die optimale Anwendungskonzentration und Verträglichkeit mit dem Untergrund in einem Versuch an unauffälliger Stelle zu ermitteln.

Verarbeitungsrichtlinien

Handwerker Börse GmbH
Wiemecker Feld 12
59909 Bestwig-Velmede
Tel.: 02904-9724-20
Fax: 02904-9724-11
E-mail: vertrieb@h-boerse.de

Produktbeschreibung

SandMarmor ist ein Naturprodukt und besteht aus dem Rohstoff Quarzsand. Seine Einmaligkeit ist bestimmt durch natürliche Muster in Farbe und Struktur. Jede Rohbahn ist somit ein Unikat. Bitte prüfen Sie die Ware auf eventuelle Qualitätsmängel. Ersatzansprüche auf verarbeitete Ware müssen wir verständlicherweise ablehnen.

Allgemeine Verarbeitungshinweise

Achten Sie vor der Verarbeitung der SandMarmor Rohbahn auf Kontraste und bestimmen Sie zuvor durch optische Variationen das endgültige Erscheinungsbild. Die Raumtemperatur zur Verarbeitung sollte nicht unter 18°C liegen.

Verklebung mit Kontaktklebstoff

SandMarmor Rohbahn nach dem Sortieren mit einem Cuttermesser auf das gewünschte Format schneiden. Anschließend das Trägermaterial und die Rückseite der Rohbahn mit Kontaktklebstoff bestreichen. Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Klebstoff ca. 10-15 Minuten ablüften lassen. Im Anschluß beide Teile kurzzeitig kräftig zusammenpressen.

Verklebung mit Spezialklebstoff

SandMarmor Rohbahn nach dem Sortieren mit einem Cuttermesser auf das gewünschte Format schneiden. Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18365 eben, dauer trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten.

Kleber mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. SandMarmor Rohbahn in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anreiben. Nach 30-40 Minuten nochmals nachreiben.

Verklebung von modellierten Oberflächen und Eckausbildungen

Bei der Verklebung auf gewölbten Oberflächen sowie bei der Anpassung um Ecken und Kanten ist der Kontaktkleber zu empfehlen. Verarbeitung wie bei Punkt Verklebung mit Kontaktkleber beschrieben. Um die Rohbahn beweglicher/geschmeidiger zu bekommen, SandMarmor mit einem Heißluftfön erwärmen und dann um die gewünschten Radien oder Ecken und Kanten ziehen (Tipp: je wärmer das Material desto besser lässt es sich verarbeiten). Um das Material sauber aufkleben zu können, empfiehlt es sich Hartholzteile zum Andruck zu verwenden.

Ausbessern von Fugen oder Rissen

Um bei der Verklebung entstandene Risse und Fugen auszubessern empfiehlt sich das SandMarmor Verarbeiter-Set. Es beinhaltet Quarzsand mit dem dazugehörigen Bindemittel und einen SandMarmor Schleifklotz. Mit dem Quarzsand und dem Bindemittel eine Paste anrühren und Fugen und Risse ausfüllen. Nach dem Trocknen mit dem SandMarmor Schleifklotz nachschleifen und der restlichen Oberfläche anpassen. Der Schleifklotz lässt sich auch zum brechen von Kanten und Ecken verwenden.

Endbehandlung mit Flächenimprägnierung

Um SandMarmor vor Verunreinigungen und dem abrieseln des Sandes zu schützen, muß die Rohbahn nach der Verarbeitung versiegelt werden. Lösemittelfreie Versiegelung mit Pinsel oder Quast gleichmäßig auf die Fläche auftragen. Trockenzeit ca. 12 Std.

Reinigung

Klebstoffreste oder andere Flecken dürfen **ausschließlich** mit Alkohol entfernt werden. Starke Fleckenlöser wie Terpentin, Verdünner, Aceton o.ä. verursachen nicht zu entfernende Flecken auf der SandMarmor Oberfläche.